



DÉSACT' COLOR

RETARDATEUR DE PRISE DE
SURFACE PRÊT À L'EMPLOI



PRESENTATION

DESACT' est un retardateur de prise de surface sous forme liquide coloré, spécialement conçu pour la réalisation de revêtements cimentaires décoratifs avec graviers apparents. Il agit en retardant la prise du béton sur plusieurs millimètres de profondeur, ce qui permet d'obtenir un béton désactivé esthétique et antidérapant. Sa formulation spécifique est renforcée en agent de cure, garantissant ainsi une meilleure adaptation aux conditions climatiques variées.

APPLICATION

- Idéal pour l'aménagement des surfaces extérieures nécessitant une finition en béton désactivé.
- Utilisation recommandée pour les voiries, dallages, places publiques, trottoirs et parvis.
- Apporte un aspect gravillons lavés et améliore la résistance aux charges roulantes.
- Réduit considérablement le risque de glissade grâce à sa texture antidérapante.

AVANTAGES

- Disponible en 3 grades adaptés aux différentes granulométries de gravier et à la profondeur d'érosion souhaitée.
- Formule 2 en 1 : désactive la surface et agit comme un produit de cure simultanément.
- Offre un temps de protection très long, même dans des conditions météorologiques difficiles.
- Produit coloré, facilitant le contrôle visuel de l'application.
- Ne tache pas les supports tels que les joints de dilatation ou les pavés autobloquants.
- Facile à appliquer grâce à une pulvérisation en une seule couche.
- Ne coule pas, ce qui le rend adapté aux surfaces inclinées.
- Produit ininflammable et non toxique, garantissant une sécurité d'utilisation optimale.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



DÉSACT' COLOR

RETARDATEUR DE PRISE DE SURFACE PRÊT À L'EMPLOI



MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Avant le bétonnage, mouiller abondamment le fond de forme pour éviter les fissures.
- Prévoir des joints de dilatation pour garantir une meilleure stabilité (joints, pavés autobloquants, etc.).
- Utiliser les mêmes dosages de béton pour chaque gâchée afin d'assurer une régularité optimale.

Application de DESACT' :

- Homogénéiser le produit avant utilisation et pendant l'application avec un pulvérisateur équipé d'une buse à jet plat.
- Appliquer DESACT' dès la disparition de l'eau de ressuage en une seule couche uniforme.
- Réaliser une zone témoin pour contrôler l'effet du produit et ajuster le moment optimal de rinçage.

Lavage du béton après durcissement :

- Effectuer le lavage au plus tard 24 heures après l'application.
- Utiliser un nettoyeur haute pression (100 bars) avec une buse maintenue entre 20 et 60 cm du sol.
- Orienter le jet à un angle de 45° par rapport à la surface du béton.
- Brosset et laver la surface du béton après durcissement (entre 6 et 24 heures après la pose).
- Appliquer une protection antissalissure type VERNYSOL O' ou LEOSOL.

Recommandations importantes :

- Le type et le dosage du ciment influencent la rapidité de prise du béton.
- Éviter le rejet des résidus de béton dans les réseaux d'égouts en filtrant les eaux de lavage avec un muret de graviers ou un puisard artificiel.

TABLEAU DES COULEURS

GRANULOMETRIE	Couleur du produit
0 / 2 mm	ROUGE
2 / 4 mm	BLEU
4 / 6 - 8 mm	ORANGE

SECURITE D'EMPLOI

- Rendement : 0.20 L/m² (soit environ 5 m²/L)
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.
- Entreposer le produit à l'abri du gel.
- En cas de risque de pluie, protéger la surface avec une bâche, en veillant à ce qu'elle ne soit pas en contact direct avec le produit.
- Produit destiné uniquement à un usage professionnel.
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé.

