



ENDUIT FLASH

MORTIER D'IMPERMÉABILISATION À PRISE ULTRA RAPIDE



PRESENTATION

ENDUIT FLASH est un mortier mono-composant formulé à base de liants hydrauliques, de granulats naturels et d'additifs spécifiques. Il est conçu pour obtenir une prise extrêmement rapide, un durcissement immédiat et une légère expansion en seulement quelques minutes. Ce produit permet de stopper efficacement les venues d'eau sous pression et d'effectuer des réparations instantanées sur divers supports minéraux.

APPLICATION

- Obstruction immédiate des venues d'eau (puits, bassins, citernes, réservoirs d'eau, tunnels, caves, sous-sols, etc.).
- Réparations urgentes de fissures et de trous dans les structures en béton ou en maçonnerie.
- Scellement rapide des ancrages et fixations, même en conditions humides.
- Création de jonctions étanches entre les fondations et les murs.
- Intervention rapide sur les solins, faitages et autres éléments de couverture.
- Travaux d'urgence nécessitant une prise ultra rapide même en conditions climatiques difficiles.

AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi qui réagit immédiatement au contact de l'eau.
- Développement ultra rapide des résistances mécaniques initiales.
- Haute adhérence sur la plupart des supports minéraux.
- Stoppe instantanément les infiltrations d'eau sous pression.
- Prise très rapide, idéale pour les interventions d'urgence.
- Ne subit aucun retrait après application, garantissant une stabilité durable.
- Facilité d'application manuelle, sans besoin d'outillage spécifique.
- Convient aux travaux par temps froid avec possibilité d'utilisation d'eau chaude.
- Non toxique, sans solvant, adapté aux environnements sensibles.
- Permet une mise en œuvre simple et rapide pour des réparations immédiates.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE

1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr



ENDUIT FLASH

MORTIER D'IMPERMÉABILISATION À PRISE ULTRA RAPIDE



MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

- Assurez-vous que les surfaces sont saines, propres et exemptes de poussières, huiles et graisses.
- Éliminez les laitances avec DECAP CIMENT ou NETT MAT.
- Nettoyez les algues, mousses et lichens avec TECH'MOUSS 4.
- Débarrassez les supports des anciennes peintures non adhérentes avec TECH SCALP GEL.
- Enlevez les particules non adhérentes par brossage ou grattage.
- Protégez les parties métalliques avec un primaire antirouille.
- Rincez abondamment à l'eau avant l'application.

Préparation du mortier :

- Dans un récipient propre, versez 1 kg de poudre et ajoutez 200 g d'eau progressivement.
- Malaxez pendant 1 minute jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- Attention : la prise commence très rapidement (2 à 3 minutes), ne préparez que la quantité utilisable immédiatement.

Application :

- Appliquez le mortier à la taloche en comblant immédiatement la zone à traiter.
- Pour une obturation de venues d'eau sous pression, façonnez une carotte de mortier et appliquez là directement dans l'ouverture.
- Maintenez une pression manuelle sur la carotte pendant 5 minutes pour assurer une prise efficace.
- En cas de grand froid, utilisez de l'eau tiède pour accélérer la réaction.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Poudre grise.
- Dosage : 200 g d'eau pour 1 kg de poudre.
- Consommation : 2.2 kg/mm d'épaisseur/m² de mortier gâché.
- Durée d'emploi du mélange : 3 à 5 minutes à 20°C.
- Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher).
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri de l'humidité.

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Consultez la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
- Produit agressif : utilisez des gants et évitez tout contact prolongé avec la peau.
- Stockez à l'abri du gel et des températures extrêmes.
- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.



SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr