ETANCH SOUS-SOL

ÉTANCHÉITÉ POUR LA PROTECTION DES MURS ENTERRÉS

PRESENTATION

ETANCH SOUS-SOL est un revêtement d'étanchéité prêt à l'emploi en phase aqueuse, composé de résines hautement élastiques (élastomères) et d'additifs spéciaux garantissant une résistance à la perforation. Ce produit est spécialement conçu pour assurer l'étanchéité des soubassements et des locaux de première catégorie, en créant une barrière protectrice contre l'humidité et les infiltrations d'eau souterraine.

APPLICATION

- Protection des parois enterrées des locaux de première catégorie contre les infiltrations.
- Étanchéité des ouvrages souterrains réalisés en béton ou en mortier (fondations, murs enterrés).
- Revêtement d'étanchéité pour les soubassements en parpaing, brique ou béton.
- Possibilité d'application sur supports en bois pour assurer leur protection contre l'humidité.

AVANTAGES

- Application en une seule couche pour un gain de temps considérable.
- Facile et rapide à mettre en œuvre, ne nécessite aucun matériel spécifique.
- Adhérence exceptionnelle sur béton, mortier, briques et bois.
- Produit prêt à l'emploi, sans besoin de mélange ou de dilution.
- Excellente résistance aux intempéries, au vieillissement et aux variations climatiques.
- Remplace les enduits hydrauliques sur les zones fractionnées.
- Aucune nécessité de revêtement supplémentaire avant remblaiement.
- Haute résistance au poinçonnement, limitant les risques de perforation.
- Compatible avec les terrains argileux et les terres acides.
- Ne nécessite aucun primaire d'accrochage avant application.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

ETANCH SOUS-SOL

ÉTANCHÉITÉ POUR LA PROTECTION DES MURS ENTERRÉS

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

• Nettoyer les surfaces pour éliminer les poussières, graisses, huiles et impuretés.
• Éliminer les laitances avec DECAP CIMENT.
• Supprimer les mousses, algues et moisissures avec TECH'MOUSS 4 ou TECH'MOUSS 15.
• Dégraisser avec TECH JAUNE et enlever les anciennes peintures non adhérentes avec TECH'SCALP.
• Éliminer les particules non adhérentes par brossage ou grattage.
• Reboucher les trous et imperfections des supports avant application.
• S'assurer que les angles rentrants et les pieds de paroi sont arrondis pour éviter les discontinuités.

Application :

• ETANCH SOUS-SOL est un produit prêt à l'emploi, il doit être bien agité avant utilisation.
• Appliquer en une seule couche uniforme à l'aide d'une spatule métallique ou d'un couteau à enduire.
• Sur les supports très irréguliers (parpaing brut), une seconde couche pourra être appliquée après séchage de la première.
• Dans le cas de traitement d'un vide sanitaire de plus de 2 mètres de hauteur, appliquer deux couches pour garantir une protection optimale.
• Température d'application : Ne pas appliquer en dessous de 5°C ni par risque de gel imminent.
• Séchage complet : 24 heures après application.
• Remblaiement : Après 7 jours minimum pour assurer une parfaite adhérence et étanchéité.
• Nettoyer le matériel immédiatement après usage avec de l'eau.

TECH

• Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).
• Stocker le produit à l'abri des températures extrêmes et du gel.
• Pour une meilleure étanchéité sur parpaing brut, réaliser deux couches fines croisées.
• Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Aspect : Pâte noire prête à l'emploi.
• Masse volumique : 1.22 ± 0.05 g/cm³.
• Extrait sec : 72 ± 1.00%.
• Consommation : 2,5 à 3,0 kg/m² pour une épaisseur de 1,5 à 2 mm.
• Adhérence sur béton : 1,62 MPa (ASTM D903, aucun décollement observé).
• Résistance au vieillissement : > 80% selon la norme UNI EN 13251:2005-ann.B.
• Étanchéité à l'eau : Testé sous 60 kPa, aucune fuite constatée (UNI EN 1928:2002).
• Résistance au poinçonnement statique : > 15 kg (UNI EN 12730:2002).
• Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel.

SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr