



# BLACK TECH'

## REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ PÂTEUX RENFORCÉ DE FIBRES



### PRESENTATION

BLACK TECH' est un revêtement d'étanchéité bitumineux renforcé par fibres, spécialement conçu pour assurer une protection durable contre l'humidité sur divers supports du bâtiment. Grâce à sa formulation à base de bitume élastomère fibré, il allie élasticité, résistance mécanique et facilité d'application.

Ce produit est idéal pour les travaux d'étanchéité et de rénovation sur toitures, terrasses, fondations, murs enterrés, acrotères ou encore balcons. Il permet également de traiter efficacement les points singuliers comme les jonctions, angles et relevés.

### AVANTAGES

- Produit fibré : excellente résistance aux microfissures et mouvements du support
- Très bonne adhérence sur béton, mortier, ciment, métal, bois
- Application facile au rouleau, pinceau ou brosse
- Utilisable en neuf comme en rénovation
- Prêt à l'emploi – sans primaire dans la majorité des cas

### MODE D'EMPLOI

#### Préparation du support :

- Nettoyer soigneusement la surface (dépoussiérage, dégraissage, suppression des parties non adhérentes). Support sec requis.

#### Application :

- Mélanger avant usage. Appliquer en deux couches croisées à la brosse, au rouleau ou à la spatule. Un renfort (toile polyester) peut être intercalé entre deux couches pour les zones sensibles.

#### Séchage :

- Sec au toucher : 4 à 6 heures
- Séchage à cœur : 24 à 48 heures selon conditions climatiques

#### Consommation :

Environ 1,5 à 2 kg/m<sup>2</sup> selon le support et l'épaisseur souhaitée

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE  
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91  
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z  
@tech3-chimie.fr



# BLACK TECH'

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ PÂTEUX  
RENFORCÉ DE FIBRES



## CARACTÉRISTIQUES

- Aspect : Pâte noire épaisse
- Composition : Bitume élastomère fibré
- pH : Ne s'applique pas (produit bitumineux)
- Densité : > 1
- Solubilité : Insoluble dans l'eau
- Température d'application : de +5°C à +35°C
- Nettoyage des outils : White spirit ou solvant adapté avant séchage

Conserver dans l'emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité, du gel et des fortes chaleurs.

Température de stockage recommandée : entre +5°C et +25°C

Durée de conservation : 12 mois

## SECURITÉ D'EMPLOI

Utiliser dans un espace bien ventilé. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas rejeter dans les égouts ou cours d'eau. Se référer à la fiche de données de sécurité.



SAS TECH 3 CHIMIE  
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91  
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z  
[@tech3-chimie.fr](mailto:@tech3-chimie.fr)