SPEC&SEL VERT

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS PROTECTION LOURDE

APPLICATIONS

- Conçu pour les systèmes d'étanchéité sous carrelage, notamment pour :

Cuisine, sanitaires, salle de bains, sauna, douche, terrasse, toit-terrasse, balcon, etc.

- Peut être appliqué directement et sans primaire sur divers supports tels que :

Béton, mortier, panneaux en bois, plaques de plâtre cartonnées, béton cellulaire, chape ciment ou anhydrite, etc.

PRESENTATION

L'étanchéité des salles de bains, terrasses, balcons, cuisines, douches, douches à l'italienne, sanitaires, jardinIdéal pour les terrasses et plages de piscines, ce produit s'applique sur de nombreux supports usuels du bâtiment tels que la brique, le parpaing, le plâtre, les plaques de plâtre cartonnées hydrofugées ou non, les bois agglomérés, la pierre, les panneaux de bois, le béton ou encore le béton cellulaire. Il remplace tous les systèmes d'imperméabilisation à séchage long et permet la réalisation d'un SPEC d'étanchéité lorsqu'il est utilisé en association avec ARMABANDE.

AVANTAGES

- *Qualité SPEC ou SEL.*
- *Permet de réaliser des Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) et des Systèmes d'Etanchéité Liquide (SEL).*
- *Compatible avec les supports légèrement humides.*
- *Séchage rapide : 1 heures.**
- *Rugueux en surface pour une adhérence optimal des colles à carrelage.*
- *Assure une étanchéité sous carrelage ou faïence selon DTU 52-1 et 52-2.*
- *Utilisation économique grâce à un rendement optimisé.*
- *Haute résistance à la pression et aux fissurations.*
- *Convient aux applications en intérieur et en extérieur.*
- *Grande souplesse et adhérence sur tous types de supports.*
- *Excellente imperméabilité, empêchant toute infiltration d'eau.*
- *Application facile et rapide.*
- *Sans odeur désagréable et non nocif pour l'utilisateur.*
- *Nettoyage des outils à l'eau, simplifiant l'entretien après application.*
- *Fonction primaire dilué à 50% d'eau.*
- *Garantie 10 ans.*
- *Produit persipirant.*

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr

SPEC&SEL VERT

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS PROTECTION LOURDE

MODE D'EMPLOI

- Les supports doivent être sains, propres, exempts de mousse, lichens, huile, graisse et laitances de ciment.
- **Les bétons auront au minimum 10 jours de séchage.**
- **Les nids de gravier seront réagrées.**
- **Dépoussiérer soigneusement et rincer avec une éponge humide votre support.**
- **Ouvrir les fissures et calfeutrer le fond de joint avec **KING**, puis appliquer entre deux couches une armature de renforcement.**

CONSOMATION EN QUALITÉ DE SPEC • 250gr à 500gr/m2 suivant porosité du support en une seule couche.

CONSOMATION EN QUALITÉ DE SEL • 500gr à 1kg/m2 suivant porosité du support en deux couches croisées.

- La résine doit être recouverte d'une protection lourde (carrelage, chape, dalle, feutre avec gravier)
- Utiliser rouleau à poile long (18 mm), brosse ou platoir.
- Réaliser un pontage avec ARMABANDE pour les jonctions et les angles de différents éléments.
- Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après usage. Une fois sec, Nett Peinture.

SECURITE D'EMPLOI

- Consulter la fiche de données de sécurité.
- Entreposer à l'abri du gel.
- Ne pas appliquer en cas de gel ou risque de gel dans les 24 heures suivant l'application.
- Température d'application comprise entre 5 et 30 degrés.
- Produit exclusivement réservé à un usage professionnel.
- Conservation : 12 mois en emballage d'origine fermé.
- Délais de recouvrement maximum : 15 jours.

CARACTERISTIQUES

- Délais entre les couches et délais de recouvrement : 30 à 90 minutes.
- Conditions d'application : DTU 59-1 - Conformément à la norme NF P 74-201-1.
- Matériel d'application : Rouleau, brosse.
- Nettoyage du matériel à l'eau.
- *Aspect en pot : Pâteux vert clair*
- *Aspect du film : Granuleux vert*
- *Masse volumique : 1,16 ± 0,05 g/cm³*
- *COV (directive 2004/42/CE) :Valeur limite UE (catégorie A/h) : 30 g/L Teneur réelle du produit : ≤ 5 g/L*
- *COV (Décret n°2011-321 du 23/03/2011) :*

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) A C (fortes émissions)*

SAS TECH 3 CHIMIE
1 rue du fourvet 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr