



MAX ETANCH WALK

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ CIRCULABLE

QUALITÉ ÉQUIVALENTE P3



Gris ciment



PRESENTATION

MAX ETANCH WALK est une membrane d'étanchéité monocomposante praticable, formulée à base de polymère silanisé de dernière génération. Sans solvants, sans isocyanates et sans silicones, elle réticule simplement au contact de la température ambiante et de l'humidité de l'air.

DOMAINES D'UTILISATION

- Terrasses et balcons
- Éviers
- Jardinières, puits de lumière, foyers
- Structures enterrées

Compatibilité support

Excellente adhérence sur supports poreux (béton, brique, ciment, bois, parpaing, carrelage, faïence, granit, mosaïque, pierre, PVC, zinc, laiton, cuivre, galvanisation, peintures), y compris sur surfaces humides.

Non compatible avec les matériaux bitumineux et toiles asphaltiques.

AVANTAGES

- Haute qualité et excellente maniabilité
- Bonne résistance au vieillissement et aux UV
- Circulable une fois sec
- Faible odeur, ne rétrécit pas
- Utilisable en intérieur comme en extérieur
- Application entre +5°C et +40°C
- Résistance en température de -40°C à +90°C

SÉCURITÉ D'EMPLOI

- Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande
- Entreposer à l'abri du gel
- Résistance limitée aux solvants aromatiques, acides concentrés et hydrocarbures chlorés
- Produit réservé à un usage professionnel

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Pente minimale requise : 1 %, conforme aux DTU en vigueur (43.5, 43.1, 20.12, 43.3)
- Ne pas appliquer avant 28 jours sur béton ou mortier neuf
- Les surfaces peu absorbantes (ciments très dosés, bétons lissés) doivent être dérochées ou dépolies (traitement chimique, grenaillage ou meulage)
- Supports à préparer sains, propres, secs, dégraissés : traiter au préalable laitances, algues/mousses, traces d'huile, anciennes peintures non adhérentes, rouille ou eau stagnante selon la nature du désordre

Application

- Appliquer une couche de MAX ETANCH TR au rouleau, brosse à poils courts ou spatule crantée (4-7 mm), à raison d'environ 0,3 kg/m² (adapter selon la porosité du support).
- Après 30 minutes, appliquer MAX ETANCH WALK au rouleau à poils courts (12 mm) ou au pinceau, à raison de 1 kg/m² sur surface lisse.
- Pour un rendu antidérapant, saupoudrer du sable ou de la silice pendant que le produit est encore humide.
- Surface praticable après 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Teinte : gris ciment
- Densité : 1,72
- Formation de peau : 25 minutes
- Viscosité (ISO 2555) : 15 000 MPa.s⁻¹
- Résiste à l'eau, aux solvants aliphatiques, aux acides et alcalis inorganiques dilués, aux huiles et graisses
- Conservation : 18 mois (non ouvert)

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. TECH 3 CHIMIE se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



SAS TECH 3 CHIMIE
6 rue de l'Èbre 63410 PAUGNAT - TEL 06 29 83 30 91
SIREN 944 070 440 RCS CLERMONT FERRAND Code APE 4675Z
@tech3-chimie.fr